

PINTURAS JUNO

BOLETÍN TÉCNICO

JUNORAL N-5

CÓDIGO: 73.040

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica transpirable, en dispersión acuosa, mate y lavable, según Norma UNE 48-243-94, Tipo II .

EMPLEO: INTERIOR

Pintura de uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, escayola, hormigón, cemento, etc.



CARACTERÍSTICAS

- Acabado Mate.
- Color Blanco.
Otros colores, pedido mínimo 300 litros.
- Viscosidad Mínimo 80 P S/FR1007.
- Densidad 1,55 +/- 0,05 S/FR1001.
- Secado Al tacto: Una hora.
Repintado: Mínimo: 6 horas.
Máximo: Indefinido.
- Sólidos en volumen: (42 +/- 2) % Teórico.
- Punto de inflamación: No Inflamable.
- Rendimiento 8 m²/ lt/. (50 micras secas).
- Resistente al frote en húmedo Superior a 5.000 ciclos. UNE 48-284.
- Reacción frente al fuego M-1 (UNE 23-727-90).

PROCESO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, no siendo necesaria ninguna preparación especial sobre superficies nuevas, firmes, secas y limpias, a excepción de algunos **yesos proyectados**.

Dadas las grandes diferencias de absorción que ocasionalmente se vienen observando durante el pintado de algunos yesos proyectados, recomendamos en estos casos sellar las superficies con **AQUA-SELL**, Código: 21.203.

Dilución: Diluir con agua, pudiendo añadir hasta un 25 - 30 % en volumen.

En caso de superficies ya pintadas, debe eliminarse la pintura en mal estado, repasar las zonas defectuosas y desconchados con **Plaste Juno** antes de empezar a pintar. Luego proceder como en superficies nuevas.

Si se trata de pinturas o barnices brillantes o satinados, es necesario lijarlos hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia y eliminar tensiones.



PINTURAS JUNO

Bº Saconi, 10-48.950 Erandio (Vizcaya)-Tel. 94-467 00 62-Fax 94-467 58 32
INTERNET:www.juno.es - E-MAIL: infoweb@juno.es

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE PRESENCIA DE :

- EFLORESCENCIAS, SALITRE: Lavar con vinagre o con agua fuerte diluida al 10%. Aclarar con agua y dejar secar.
- SUPERFICIES DÉBILES, PULVERULENTAS O CON DIFERENTE ABSORCIÓN: Imprimir con **Emulsión Acrílica Hidrokril** rebajada 4 partes de agua 1 parte de Hidrokril.
- MANCHAS DE HUMEDAD, GRASA, HUMO, NICOTINA, ETC. Lavar con agua y detergente, dejar secar. Imprimir con **TAPAMANCHAS o REVESTIMIENTO ANTIHUMEDAD.**
- HONGOS, ALGAS, MICROORGANISMOS: Lavar con agua y lejía. Dejar secar. Imprimir con saneador de fondos **JUNOSAN.**
- FISURAS, GRIETAS, IRREGULARIDADES: Recoger faltas con **Plaste Juno.**

TEÑIDO

Pueden utilizarse los colorantes **Junoral al agua o Juno Universal**, no pasando del 3% de colorante.

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas ambientales inferiores a 5° C.
Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización.
Los útiles de trabajo deben limpiarse inmediatamente con agua después de finalizar el mismo.

PRESENTACIÓN

Envase metálico litografiado. Tamaños: **4 y 15** lts.

Fecha: Jilio de 2.004/Revisión:6

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación **SIN COMPROMISO**, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Sí, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



PINTURAS JUNO

Bº Saconi, 10-48.950 Erandio (Vizcaya)-Tel. 94-467 00 62-Fax 94-467 58 32
INTERNET:www.juno.es - E-MAIL: infoweb@juno.es