

7E-190 MARTELÉ

Esmalte alquídico modificado de aspecto martelado

Fecha de revisión: Marzo 2007

- **Gran rapidez de secado.**
- **Gran dureza y resistencia al roce.**
- **Profundidad de brillo.**
- **Lavable.**

Usos Típicos

Adecuado para superficies en las que se desea un acabado metálico de aspecto martelado. Muy adecuado para pintar superficies en las que se intenta disimular defectos.

Preparación de la superficie

Hierro y acero: Desoxidar mediante cepillado o lijado.

Superficies metálicas no férricas: Desengrasado

Madera: Unificar con una mano de Selladora Sintética. Lijar y eliminar el polvo.

Yeso y masillas: Sellar con Fondo Fijador al agua.

Observaciones

Aceptable resistencia al exterior, excepto los colores Amarillo Oro, Salmón, Beige Sahara y Rojo Récord

Condiciones de Aplicación

Temperatura °C: 5 - 40

Humedad relativa %: 0 - 60

Equipos de Aplicación

Pistola convencional

Orificio boquilla	Pulgadas	0,042 – 0,055
Presión Aire	Kg/cm ²	3,1 – 4,2
Presión Pintura	Kg/cm ²	0,7 – 1,4
Dilución	%	5 – 10

a).- De acuerdo con los términos de las directivas 1999/13/CE y 2004/42/CE, este producto puede ser utilizado sin limitaciones en cualquier actividad ejecutada en una instalación registrada o autorizada. Las instalaciones de pequeñas dimensiones no podrán aplicar este producto como revestimiento de cualquier componente para edificios.

Datos Físicos

Acabado.....	Brillante de aspecto metalizado y martelado
Color.....	Según carta Martelé
Superficie.....	Acero, superficies metálicas, madera y mampostería
Componentes.....	1
Curado.....	Por evaporación de disolventes y reacción con el aire
Sólidos en volumen	40% (según fórmula)
Película Seca.....	25 µm
Número de capas.....	1
Compuestos Orgánicos	
Volátiles (COV).....	Muy Alto (>50%) a)
Rendimiento teórico.....	15 - 18 m ² /l
Rendimiento práctico.....	Considérense las pérdidas por aplicación, irregularidades en la superficie, etc.
Aplicación.....	Pistola convencional y brocha
Tiempo de secado a 20°C y a 35 µm:	
Al tacto.....	30 minutos
Total.....	2 - 3 horas
Peso específico.....	1,00 ± 0,02 g/ml
Diluyente.....	7Q-550 (Dil. SR)
Diluyente de limpieza.....	7Q-550 (Dil. SR)
Punto de inflamación.(Copa cerrada)	
Producto.....	25°C
Diluyente.....	-4°C (7Q-550.0000)
Diluyente de limpieza....	-4°C (7Q-550.0000)
Envasado:.....	Envases de 4 y 0,75 L
Peso de envío.....	4,5 y 0,8 kg. aprox.
Almacenamiento.....	2 años desde la fecha de envío, almacenada en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40°C.

7E-190 MARTELÉ

Esmalte alquídico modificado de aspecto martelado

Fecha de revisión: Marzo 2007

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la Ficha de Seguridad.**